

PITTURA ACRILICA

DESCRIZIONE GENERALE

Finitura con idropittura murale lavabile, altamente traspirante. Certificata ELF
 Trattamento per superfici interne dove siano richieste prestazioni a norma di legge.
 Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.
 EN 13300-UNI EN 10560 - UNI EN 10792 - UNI EN 7783/2.
 Conforme alla normativa EN 15457 - Resistenza alla crescita di muffe e composti fungini.
 Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15548.
 Classificazioni di resistenza al lavaggio, presa di sporco, permeabilità al vapore d'acqua.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI - INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**000 Soluzione antimuffa permanente Sigma Fungisol**

Soluzione concentrata antimuffa diluibile con acqua, per la bonifica e la protezione preventiva permanente di superfici contaminate da muffe, funghi ed alghe.

Non richiede il lavaggio dopo il trattamento.

Il prodotto applicato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, certificate da scheda tecnica, fornita dall'azienda produttrice

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Resa teorica	Mq/litro	20/25	
Diluizione		1:4	

Sigma Fungisol (scheda tecnica n° 9931)

RIFERIMENTI	
Scheda Generale	2000A - Sistemi per interni
Normativa EN 13300	Classificazione prodotti per superfici interne
Normativa UNI 10560	Classificazione della resistenza al lavaggio
Normativa EN 10560	Test - presa di sporco
Normativa EN 7783/2	Permeabilità al vapore acqueo
Normativa EN 15457	Resistenza alla formazione di muffe
Normativa EN 15548	Resistenza alla formazione di alghe

*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.

PITTURA ACRILICA

CAPITOLATO PER SUPERFICI IN OTTIMO STATO

001 Primer a base acqua Sigmafix Universal SF

Primer fissativo base acqua, ad elevato potere consolidante. Resistente alle superfici alcaline, è applicabile sulle vecchie finiture a calce, intonaci, CLS, ecc. Idoneo per superfici murali interne ed esterne.

Il prodotto applicato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, certificate da scheda tecnica, fornita dall'azienda produttrice.

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE				
Peso specifico	Kg/litro	1,0		
Contenuto solidi in volume		26%		
Spessori raccomandati	µm	/		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	10/40 mq/l in diluizione 1:4	
Diluizione		1 a 4	prodotto/acqua	
Tempi di essiccazione	Dust dry	2 ore		
	Ricopertura	6 ore		
Acqua				

Sigmafix Universal SF (scheda tecnica n° 8205)**002 Pittura lavabile per interni Sigma Brandicolor**

Finitura con idropittura murale lavabile, altamente traspirante. Certificata ELF

Peso specifico	Kg/litro	1,43		
Contenuto solidi in volume		41%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	5	*in due strati	
Tempi di essiccazione	Dust dry	2 ore	Ricopertura	5 ore
Diluizione - acqua		5 %		
Classe di copertura	EN13300	1		
Classe di lavabilità	EN13300	3		
VOC		<1 gr/l		
ELF	Esente da sostanze nocive			

Sigma Brandicolor (scheda tecnica n° 8243)

CAPITOLATO PER SUPERFICI DA CONSOLIDARE**001 Primer a base solvente Sigma Unigrund S**

Primer fissativo ad elevato potere consolidante. Resistente alle superfici alcaline, è applicabile su intonaci, calcestruzzo, fibrocemento, gesso, pietra, ecc. Idoneo per superfici murali interne ed esterne.

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE				
Peso specifico	Kg/litro	0,84		
Contenuto solidi in volume		19%		
Spessori raccomandati	µm	/		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	Primer - 11 mq/l	
Diluizione		1 : 1	100%	
Tempi di essiccazione	Dust dry	6 ore		
	Ricopertura	8 ore		
Thinner 2005				

Sigma Unigrund S (scheda tecnica n° 8204)

002 Pittura lavabile per interni Sigma Brandicolor

Finitura con idropittura murale lavabile, altamente traspirante. Certificata ELF

Peso specifico	Kg/litro	1,43		
Contenuto solidi in volume		41%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	5	*in due strati	
Tempi di essiccazione	Dust dry	2 ore	Ricopertura	5 ore
Diluizione - acqua		5 %		
Classe di copertura	EN13300	1		
Classe di lavabilità	EN13300	3		
VOC		<1 gr/l		
ELF	Esente da sostanze nocive			

Sigma Brandicolor (scheda tecnica n° 8243)