

DESCRIZIONE GENERALE

Sistema silossanico composto da impregnante/ finitura al solvente. Utilizzabile come protettivo cerato sulle superfici esterne ed interne, satinato. Regola l'umidità del legno. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Protegge il legno dall'aggressione biologica e fungina. Protegge dai raggi solari grazie alla tecnologia dei filtri UV. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**001 Soluzione antimuffa permanente Sigma Fungisol**

Applicazione di soluzione concentrata antimuffa diluibile con acqua, per la bonifica e la protezione preventiva permanente di superfici contaminate da muffe, funghi ed alghe. Non richiede il lavaggio dopo il trattamento.

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Resa teorica	Mq/litro	20/25	
Diluizione		1 : 4	

Sigma Fungisol (scheda tecnica n° 9931)**002 Impregnante/Finitura a base silossanico-alchidica Sigmalife Ratiotech**

Impregnante a finire satinato. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Protegge il legno dall'aggressione biologica e fungina, funge da regolatore dell'umidità del legno. Protegge dai raggi UV grazie alla tecnologia brevettata APS ®. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	0,95	
Contenuto solidi in volume		57%	
Spessore consigliato	µm	70µm	Applicato in due strati
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	16 Mq/litro	Valutati su supporto liscio e regolare. Consumo relativo ad uno strato.
Tempi di essiccazione	Dust dry	4 ore	
	Ricopertura	16 ore	
Diluizione		0/5 %	
Thinner 2005			

Sigmalife Ratiotech (scheda tecnica n° 9231)

*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.