

## SISTEMA A SOLVENTE - FINITURA OPACA

**DESCRIZIONE GENERALE**

Sistema composto da impregnante e finitura. Utilizzabile come protettivo sulle superfici esterne ed interne, opaco. Regola l'umidità del legno. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Protegge il legno dall'aggressione biologica e fungina. Protegge dai raggi solari grazie alla tecnologia dei filtri UV. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI - INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**

<b>001 Soluzione antimuffa permanente</b>		<b>Sigma Fungisol</b>	
Applicazione di soluzione concentrata antimuffa diluibile con acqua, per la bonifica e la protezione preventiva permanente di superfici contaminate da muffe, funghi ed alghe. Non richiede il lavaggio dopo il trattamento.			
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Resa teorica	Mq/litro	20/25	
Diluizione		1 : 4	

**Sigma Fungisol (scheda tecnica n° 9931)**

<b>002 Impregnante a base ibrida acrilica - alchidica</b>		<b>Sigmalife Stain</b>	
Impregnante non filmogeno opaco, a base ibrida acrilico-alchidica in acqua, satinato per legno. Regola l'umidità del legno. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Protegge il legno dall'aggressione biologica e fungina. Protegge dai raggi solari grazie alla tecnologia dei filtri UV. Non forma pellicola. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente			
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Contenuto solidi in volume		16%	
Spessore consigliato	µm	10µm	Stato unico*
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	10 Mq/litro	Valutati su supporto liscio e regolare. Consumo relativo ad uno strato.
<b>Limitazioni</b>	<b>Non superare gli spessori consigliati in alcun caso*</b> <b>Applicare in due strati per strutture interne ed esterne</b>		
Tempi di essiccazione	Dust dry	1 ora	
	Ricopertura	1 ora	
Diluizione		0/5 %	

**Sigmalife Stain (scheda tecnica n° 8129)**

\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.