

**DESCRIZIONE GENERALE**

Enfatizza le venature naturali del legno. Utilizzabile sulle superfici esterne ed interne, satinato. Elevata resistenza alle intemperie e ai raggi U.V. Enfatizza e nobilita le venature del legno. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**

<b>001</b>	<b>Soluzione antimuffa permanente</b>	<b>Sigma Fungisol</b>
<i>Applicazione di soluzione concentrata antimuffa diluibile con acqua, per la bonifica e la protezione preventiva permanente di superfici contaminate da muffe, funghi ed alghe. Non richiede il lavaggio dopo il trattamento.</i>		
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE		
Peso specifico	Kg/litro	1,0
Resa teorica	Mq/litro	20/25
Diluizione		1 : 4
<b>Sigma Fungisol (scheda tecnica n° 9931)</b>		

<b>002</b>	<b>Finitura acril -uretanica trasparente</b>	<b>Sigmavar WS Satin</b>
<i>Finitura trasparente monocomponente, a base di resine uretaniche per interni. Particolarmente indicata per superfici di legno come pavimenti, porte, gradini di scale, mensole. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.</i>		
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE		
Peso specifico	Kg/litro	1,05
Contenuto solidi in volume		28%
<b>Spessore consigliato</b>	<b>µm</b>	<b>25 µm max</b>
<b>Limitazioni</b>	<b>Non superare gli spessori consigliati in alcun caso*</b>	
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	7 Mq/litro
Tempi di essiccazione	Dust dry	2 ore
	Ricopertura	4 ore
Diluizione		0/5 %
Acqua		
<b>Sigmavar WS Satin (scheda tecnica n° 8113)</b>		

\*Spessori superiori ne impediscono la completa essiccazione.

## SISTEMA TRASPARENTE - BASE ACQUA E SOLVENTE

001	Soluzione antimuffa permanente	Sigma Fungisol
Applicazione di soluzione concentrata antimuffa diluibile con acqua, per la bonifica e la protezione preventiva permanente di superfici contaminate da muffe, funghi ed alghe. Non richiede il lavaggio dopo il trattamento.		
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE		
Peso specifico	Kg/litro	1,0
Resa teorica	Mq/litro	20/25
Diluizione		1 : 4

**Sigma Fungisol (scheda tecnica n° 9931)**

002	Finitura alchidica - uretanica trasparente	Sigmavar S2U Satin
Finitura trasparente monocomponente, a base di resine uretaniche per interni. Particolarmente indicata per superfici di legno come pavimenti, porte, gradini di scale, mensole. Ottima resistenza ai raggi UV grazie agli specifici filtri UV. Buona resistenza al blocking, garantendo così bassissima presa di sporco. Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.		
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE		
Peso specifico	Kg/litro	1,0
Contenuto solidi in volume		50,5%
<b>Spessore consigliato</b>	<b>µm</b>	<b>35 µm max</b>
<b>Limitazioni</b>	<b>Non superare gli spessori consigliati in alcun caso*</b>	
Resa teorica/Consumi	Mq/litro	7 Mq/litro
Tempi di essiccazione	Dust dry	2 ore
	Ricopertura	24 ore
Diluizione		0/5 %

**Sigmavar WS Satin (scheda tecnica n° 8113)**

\*Spessori superiori ne impediscono la completa essiccazione.

\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.