DESCRIZIONE GENERALE

Rivestimento a spessore per esterni a base di resina silossanica pura.
Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN.
Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.
EN 1062 - UNI EN 15458 - UNI EN 15457 - UNI EN 7783/2.
Conforme alla normativa EN 15457 – Resistenza alla crescita di muffe e composti fungini.
Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15458.
Classificazioni di resistenza al lavaggio, presa di sporco, permeabilità al vapore d'acqua.

PRIMER PIGMENTATO E FINITURA A SPESSORE SILOSSANICO

002 Primer Silossanico a base acqua Sigmaprim Silgrùnd

Primer riempitivo a base di resina acrilica in silicato, ad elevato potere di adesione. Resistente alle superfici alcaline, è applicabile sulle vecchie finiture a calce, silicati, ecc. Idoneo per superfici murali interne ed esterne. Essiccazione rapida. Granulometria 0,5 max.
Il prodotto applicato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, certificate da scheda tecnica, fornita dall'azienda produttrice.

Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE				
Peso specifico	*Kg/litro*	*1,59*		
Contenuto solidi in volume		*52%*		
Spessori raccomandati	*µm*	*/*		
Resa teorica/Consumi		*Mq/litro*	*Primer – 4/5 mq/l*	
Diluizione		*10/20 %*		
Tempi di essiccazione	*Dust dry*	*1 ora*		
	Ricopertura	*8 ore*		
Acqua		*Lavaggio*		

Sigmaprim Silgrùnd (scheda tecnica n° 8210)

003 Rivestimento silossanico a spessore Sigma Siloxan Putz

Rivestimento silossanico per esterni, granulometria di 1/1,5/2 mm. Elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente, resistente alla proliferazione di muffe e alghe. Buona diffusione del vapore acqueo.
Il prodotto applicato dovrà rispettare le seguenti caratteristiche, certificate da scheda tecnica, fornita dall'azienda produttrice.

Peso specifico	*Kg/litro*	*1,85*			
Contenuto solidi in volume		*67%*			
Spessori raccomandati	*µm - mm*	*da 1,5- a 2 mm*			
Resa teorica/Consumi		*Kg/mq*	*da 1,7 a 2,2 Kg/mq**		
Diluizione		*0 %*	*A seconda dell'effetto desiderato*		
Assorb. dell'acqua per capillarità			Kg/(m2·h1/2)	*Classe W3*	*W<0,10*
Resist. alla diff. del vapore acqueo (SD)			*Metri*	*Classe V2*	*Sd<1,4*
Tempi di essiccazione	*Dust dry*	*3 ore*			
	Ricopertura	*8/12 ore*			
**A seconda della granulometria utilizzata*					

Sigma Siloxan Putz (scheda tecnica n° 8293)