

DESCRIZIONE GENERALE

Rivestimento per esterni a base di resina silossanica.
 Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN.
 Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.
 EN 1062 - UNI EN 15458 - UNI EN 15457 - UNI EN 7783/2.
 Conforme alla normativa EN 15457 – Resistenza alla crescita di muffe e composti fungini.
 Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15458.
 Classificazioni di resistenza al lavaggio, presa di sporco, permeabilità al vapore d’acqua.

PRIMER PIGMENTATO E FINITURA A SPESSORE SILOSSANICO

001 Primer pigmentato a base acqua PLURIFOND W

Primer pigmentato bianco a base acqua. Specifico per consolidare e uniformare l’assorbimento del supporto. Ideale come sottofondo per i rivestimenti a spessore – acrilici, acrililossanici-elastomerici. Regola gli assorbimenti dei rasanti/collanti impiegati nei sistemi a “cappotto”

Peso specifico	Kg/litro	1,35		
Contenuto solidi in volume		55%		
Spessori raccomandati	µm	100		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	5/6 mq/l*	
Diluizione	Acqua	5%	*per singolo strato	
Tempi di essiccazione	Dust dry	3/4 ore		
	Ricopertura	24 ore		
Note	Non applicare sugli intonaci deumidificanti, a base di calce aerea. Non utilizzabile nei sistemi a base minerale, silicati, ecc.			

PLURIFOND W

002 Rivestimento Silossanico antialga SILAT INTONACHINO PLUS

Rivestimento a spessore acrililossanico per facciate esterne. Conforme alle norme DIN 4108.3 per tutti i valori di trasmissione del vapore acqueo e assorbimento d’acqua. Elevata diffusione del vapore acqueo. Ideale per edifici soggetti a vincolo storico-ambientale, intonaci a calce e deumidificanti. Previene la formazione di muffe e alghe. Conforme alla normativa EN 15457 – resistenza alla crescita di muffe e composti fungini. Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15548.

Peso specifico	Kg/litro	1,72		
Contenuto solidi in volume		38%		
Spessori raccomandati		/		
Resa teorica/Consumi		Kg/Mq	2/2,5	*in funzione della granulometria
Tempi di essiccazione	Dust dry		6/8 ore	
Diluizione - acqua		max	2 %	
Assorb. dell’acqua per capillarità			Kg/(m2·h1/2)	Classe W2 W=0,08
Resist. alla diff. del vapore acqueo (SD)			metri	Classe V1 Sd<0,14m

SILAT INTONACHINO PLUS

*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell’adesione con test idonei prima di proseguire con l’applicazione.

