

**DESCRIZIONE GENERALE**

*Pittura silossanica fotocatalitica.*

*Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN.*

*Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.*

*EN 1062 - UNI EN 15458 - UNI EN 15457 - UNI EN 7783/2.*

*Conforme alla normativa EN 15457 - Resistenza alla crescita di muffe e composti fungini.*

*Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15458.*

*Classificazioni di resistenza al lavaggio, presa di sporco, permeabilità al vapore d'acqua.*

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI****001 Soluzione antimuffa permanente MURISANI CLEANER**

*Idrolavaggio ad alta pressione, effettuato preferibilmente con ugello rotante e a 150 atm. da eseguire su tutte le facciate (intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra ecc.) per l'eliminazione delle muffe, delle alghe e delle eventuali finiture esistenti in fase di distacco, efflorescenze calcaree e cementizie comprese. Il trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente superiore a +5 C° ed inferiore a +35 C°. Dopo la spazzolatura e il lavaggio ad alta pressione, è necessario un trattamento contro muffe e licheni, mediante l'applicazione di una soluzione idonea, concentrata, per superfici interne ed esterne spruzzata sulla superficie 24 ore prima dell'inizio della pitturazione e lasciata asciugare in parete.*

*Soluzione concentrata risanante antimuffa, specifica per il lavaggio e la pulizia dei muri aggrediti da muffe e alghe. Prodotto in soluzione acquosa ad ampio spettro d'azione.*

<i>Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE</i>			
<i>Peso specifico</i>	<i>Kg/litro</i>	<i>1,0</i>	
<i>Resa teorica</i>	<i>Mq/litro</i>	<i>/</i>	
<i>Diluizione</i>		<i>Pronto all'uso</i>	
<b>MURISANI CLEANER</b>			

**CAPITOLATO PER SUPERFICI IN OTTIMO STATO****002 Primer fissativo silossanico a base acqua AD 32W**

Primer fissativo a base silossanica, idrorepellente, dotato di buona azione consolidante. Mantiene inalterate le caratteristiche di traspirabilità delle pareti.

Peso specifico	Kg/litro	1,02		
Contenuto solidi in volume		12%		
Spessori raccomandati	µm	/		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	5/6 mq/l*	
Diluizione		Pronto all'uso		
Tempi di essiccazione		2/3 ore		
	Ricopertura	24 ore		
<b>AD 32W</b>				

**003 Pittura silossanica fotocatalitica NOXYCLEAN**

Finitura silossanica fotocatalitica per facciate esterne. Conforme alle norme DIN per tutti i valori di trasmissione del vapore acqueo e assorbimento d'acqua. Additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevata diffusione del vapore acqueo. Ideale per edifici soggetti a vincolo storico-ambientale, intonaci a calce e deumidificanti. Previene la formazione di muffe e alghe. Conforme alla normativa EN 15457 - resistenza alla crescita di muffe e composti fungini. Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15548.

Peso specifico	Kg/litro	1,45		
Contenuto solidi in volume		38%		
Spessori raccomandati	µm	120	*in due strati	
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	4 Mq/litro	A due strati
Tempi di essiccazione	Dust dry	2/3 ore		
	Ricopertura	6/8 ore		
Diluizione - acqua	Bianco	5/10 %	5% tinte medio/forti	
Assorb. dell'acqua per capillarità		Kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>1/2</sup> )	Classe W2	W=0,05
Resist. alla diff. del vapore acqueo (SD)		metri	Classe V1	Sd<0,084 m
<b>NOXYCLEAN</b>				

**CAPITOLATO PER SUPERFICI IRREGOLARI****002 Primer fissativo silossanico a base acqua AD 32W**

Primer fissativo a base silossanica, idrorepellente, dotato di buona azione consolidante. Mantiene inalterate le caratteristiche di traspirabilità delle pareti.

Peso specifico	Kg/litro	1,02		
Contenuto solidi in volume		12%		
Spessori raccomandati	µm	/		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	5/6 mq/l*	
Diluizione		Pronto all'uso		
Tempi di essiccazione		2/3 ore		
	Ricopertura	24 ore		
Acqua				
<b>AD 32W</b>				

**003 Primer riempitivo e promotore di adesione PROMOTORE DI ADESIONE UNIFORMANTE**

Primer - intermedio uniformante. Applicabile sulle pitture organiche, permette la successiva applicazione delle pitture SILIKAT e dei rivestimenti a spessore in silicato, eliminando le macchiature e alonature tipiche dei supporti misti e irregolari. Specifico per le superfici non uniformi, rappezzate, con presenza di vecchie pitture ben ancorate. Granulometria variabile tra 0,4/0,6 mm.

Peso specifico	Kg/litro	1,55		
Contenuto solidi in volume		42%	0,4/0,6 mm	
Spessori raccomandati	µm	250	microns	
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	2,5/4 mq/l*	
Diluizione	acqua	3%		
Tempi di essiccazione	Fuori Polvere	2/3 ore		
	Ricopertura	24 ore		
Permeabilità al vapore d'acqua	Sd = 0,05			
Assorbimento d'acqua	W= 0,13	Gr/mq/ H <sub>0,5</sub>		

**PROMOTORE DI ADESIONE UNIFORMANTE**

## PITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITICA

**004 Pittura silossanica fotocatalitica NOXYCLEAN**

Finitura silossanica fotocatalitica per facciate esterne. Conforme alle norme DIN per tutti i valori di trasmissione del vapore acqueo e assorbimento d'acqua. Additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevata diffusione del vapore acqueo. Ideale per edifici soggetti a vincolo storico-ambientale, intonaci a calce e deumidificanti. Previene la formazione di muffe e alghe. Conforme alla normativa EN 15457 - resistenza alla crescita di muffe e composti fungini. Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15548.

Peso specifico		Kg/litro	1,45		
Contenuto solidi in volume			38%		
Spessori raccomandati		$\mu\text{m}$	120	*in due strati	
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	4 Mq/litro	A due strati	
Tempi di essiccazione	Dust dry	2/3 ore			
	Ricopertura	6/8 ore			
Diluizione - acqua		Bianco	5/10 %	5% tinte medio/forti	
Assorb. dell'acqua per capillarità			Kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>1/2</sup> )	Classe W2	W=0,05
Resist. alla diff. del vapore acqueo (SD)			metri	Classe V1	Sd<0,084 m

**NOXYCLEAN**

**SUPERFICI DA CONSOLIDARE – PIGMENTATO – VOCE ALTERNATIVA****002 Primer pigmentato a base acqua PLURIFOND W**

Primer pigmentato bianco a base acqua. Specifico per consolidare e uniformare l'assorbimento del supporto. Ideale come sottofondo per i rivestimenti a spessore – acrilici, acril-silossanici-elastomerici. Regola gli assorbimenti dei rasanti/collanti impiegati nei sistemi a "cappotto"

Peso specifico	Kg/litro	1,35		
Contenuto solidi in volume		55%		
Spessori raccomandati	$\mu\text{m}$	100		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	5/6 mq/l*	
Diluizione	Acqua	5%	*per singolo strato	
Tempi di essiccazione	Dust dry	3/4 ore		
	Ricopertura	24 ore		
Note	Non applicare sugli intonaci deumidificanti, a base di calce aerea. Non utilizzabile nei sistemi a base minerale, silicati, ecc.			

**PLURIFOND W****003 Pittura silossanica fotocatalitica NOXYCLEAN**

Finitura silossanica fotocatalitica per facciate esterne. Conforme alle norme DIN per tutti i valori di trasmissione del vapore acqueo e assorbimento d'acqua. Additivata con cariche minerali ed inerti micronizzati. Elevata diffusione del vapore acqueo. Ideale per edifici soggetti a vincolo storico-ambientale, intonaci a calce e deumidificanti. Previene la formazione di muffe e alghe. Conforme alla normativa EN 15457 – resistenza alla crescita di muffe e composti fungini. Resistente alla formazione di alghe in conformità alla normativa EN 15548.

Peso specifico	Kg/litro	1,45		
Contenuto solidi in volume		38%		
Spessori raccomandati	$\mu\text{m}$	120	*in due strati	
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	4 Mq/litro	A due strati
Tempi di essiccazione	Dust dry	2/3 ore		
	Ricopertura	6/8 ore		
Diluizione - acqua	Bianco	5/10 %	5% tinte medio/forti	
Assorb. dell'acqua per capillarità		Kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>1/2</sup> )	Classe W2	W=0,05
Resist. alla diff. del vapore acqueo (SD)		metri	Classe V1	Sd<0,084 m

**NOXYCLEAN**

<b>RIFERIMENTI</b>	
<i>Scheda Generale</i>	<i>2000A - Sistemi per esterni</i>
<i>Normativa EN 1062</i>	<i>Classificazione prodotti per superfici esterne</i>
<i>Normativa EN 7783/2</i>	<i>Permeabilità al vapore acqueo</i>
<i>Normativa EN 15457</i>	<i>Resistenza alla formazione di muffe</i>
<i>Normativa EN 15458</i>	<i>Resistenza alla formazione di alghe</i>

*\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.*