

## PRIMER MULTIFUNZIONE ALL'ACQUA

**DESCRIZIONE GENERALE**

Primer a base acqua con elevate proprietà di adesione ai supporti difficili. Produce un film elastico resistente agli agenti atmosferici. Aderisce sulla lamiera zincata, PVC, alluminio ecc.

Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN.

Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.

**ISO 12944:** pubblicato nel 1998, è lo standard Europeo ed Internazionale più importante e riconosciuto al mondo. ISO 12944 è il riferimento internazionale per valutare qualitativamente la reale protezione delle strutture in acciaio dalla corrosione. ISO 12944 valuta i sistemi di verniciatura studiati per l'applicazione e la protezione di lamiera grezza, acciaio galvanizzato a caldo e tutti i supporti zincati.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**

000		SISTEMI DI PREPARAZIONE
Metodo di preparazione	Standard di riferimento ISO 12944/ISO 8503	Specifiche SSPS
Sgrassaggio	--	SP1
Pulizia con attrezzi manuali	ST2	SP2
Pulizia con attrezzi meccanici	ST3	SP3
Decapaggio acido	Be	SP8
Sabbiatura - spazzolatura con sabbia	Sa 1	SP7
Sabbiatura commerciale	Sa 2	SP6
Sabbiatura a metallo quasi bianco	Sa 2 1/2	SP10
Sabbiatura a metallo bianco	Sa 3	SP5
Pulitura alla fiamma	F1	--

**SUPERFICI PREPARATE SECONDO NORMATIVA EN ISO 12944/ISO 8503****001 Primer pigmentato a base acqua MULTIPRIMER PLUS**

Primer pigmentato bianco a base acqua con forte adesione ai supporti indicati. Forma un film elastico e resistente agli agenti atmosferici. Ottima adesione sulla lamiera zincata, PVC, alluminio, linoleum, ecc.

Peso specifico	Kg/litro	1,2		
Contenuto solidi in volume		54%		
Spessori raccomandati	µm	10		
Resa teorica/Consumi		Mq/litro		10 mq/l*
Diluizione	Acqua	0%		*per singolo strato
Tempi di essiccazione	Dust dry	1/2 ore		
	Ricopertura	24 ore		
Note	Ricoprire con sistemi all'acqua entro 48 ore dall'applicazione del primer. Trascorso tale intervallo di tempo è necessario carteggiare leggermente prime di procedere all'applicazione delle finiture.			

**MULTIPRIMER PLUS**

<b>RIFERIMENTI</b>	
<i>Scheda Generale</i>	<i>5000A - Sistemi per metallo – leghe leggere – PVC – ecc.</i>
<i>Normativa EN ISO 12944</i>	<i>Sistemi per la protezione del ferro</i>
<i>Normativa EN ISO 8503</i>	<i>Metodi di preparazione delle superfici</i>
<i>Normativa EN ISO 12944</i>	<i>Classe di corrosione e durezza</i>

*\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.*