

**PRIMER-FINITURA MICACEA CON ELEVATE PROPRIETA'  
ANTICORROSIVE**

**DESCRIZIONE GENERALE**

Primer e finitura a base micacea, con elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti difficili. Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN. Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.

**ISO 12944:** pubblicato nel 1998, è lo standard Europeo ed Internazionale più importante e riconosciuto al mondo. ISO 12944 è il riferimento internazionale per valutare qualitativamente la reale protezione delle strutture in acciaio dalla corrosione. ISO 12944 valuta i sistemi di verniciatura studiati per l'applicazione e la protezione di lamiera grezza, acciaio galvanizzato a caldo e tutti i supporti zincati.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**

000		SISTEMI DI PREPARAZIONE	
Metodo di preparazione	Standard di riferimento ISO 12944/ISO 8503	Specifiche SSPS	
Sgrassaggio	--	SP1	
Pulizia con attrezzi manuali	ST2	SP2	
Pulizia con attrezzi meccanici	ST3	SP3	
Decapaggio acido	Be	SP8	
Sabbiatura – spazzolatura con sabbia	Sa 1	SP7	
Sabbiatura commerciale	Sa 2	SP6	
Sabbiatura a metallo quasi bianco	Sa 2 1/2	SP10	
Sabbiatura a metallo bianco	Sa 3	SP5	
Pulitura alla fiamma	F1	--	

**SUPERFICI PREPARATE SECONDO NORMATIVA EN ISO 12944/ISO 8503**

001		Primer-Finitura micacea		BIMETAL	
<i>Primer/Finitura micacea, con elevate proprietà anticorrosive e forte adesione ai supporti metallici. Forma un film elastico e resistente agli agenti atmosferici. Ottima adesione sul ferro, ferro zincato, ecc.</i>					
Peso specifico	Kg/litro	1,54			
Contenuto solidi in volume		55%			
Spessori raccomandati	µm	100			
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	4 mq/l*		
Diluizione	Diluyente 127	5/10%	*per sistema a due strati		
Tempi di essiccazione	Dust dry	1/2 ore			
	Ricopertura	24 ore			
Note	Ricoprire con sistemi a solvente entro 48 ore dall'applicazione. Trascorso tale intervallo di tempo è necessario carteggiare leggermente prime di procedere all'applicazione delle finiture.				

**BIMETAL**

**PRIMER-FINITURA MICACEA CON ELEVATE PROPRIETA'  
ANTICORROSIVE**

<b>RIFERIMENTI</b>	
Scheda Generale	5000A - Sistemi per metallo - leghe leggere - PVC - ecc.
Normativa EN ISO 12944	Sistemi per la protezione del ferro
Normativa EN ISO 8503	Metodi di preparazione delle superfici
Normativa EN ISO 12944	Classe di corrosione e durezza

*\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.*