

PRIMER-FINITURA MICACEA CON ELEVATE PROPRIETA'
ANTICORROSIVE

DESCRIZIONE GENERALE

Primer e finitura a base micacea, con elevate proprietà anticorrosive e di adesione ai supporti difficili. Trattamento per superfici esterne dove siano richieste prestazioni a normativa EN. Test a norme di seguito elencate e specificate nelle schede tecniche.

ISO 12944: pubblicato nel 1998, è lo standard Europeo ed Internazionale più importante e riconosciuto al mondo. ISO 12944 è il riferimento internazionale per valutare qualitativamente la reale protezione delle strutture in acciaio dalla corrosione. ISO 12944 valuta i sistemi di verniciatura studiati per l'applicazione e la protezione di lamiera grezza, acciaio galvanizzato a caldo e tutti i supporti zincati.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI

000		SISTEMI DI PREPARAZIONE	
Metodo di preparazione	Standard di riferimento ISO 12944/ISO 8503	Specifiche SSPS	
Sgrassaggio	--	SP1	
Pulizia con attrezzi manuali	ST2	SP2	
Pulizia con attrezzi meccanici	ST3	SP3	
Decapaggio acido	Be	SP8	
Sabbiatura – spazzolatura con sabbia	Sa 1	SP7	
Sabbiatura commerciale	Sa 2	SP6	
Sabbiatura a metallo quasi bianco	Sa 2 1/2	SP10	
Sabbiatura a metallo bianco	Sa 3	SP5	
Pulitura alla fiamma	F1	--	

SUPERFICI PREPARATE SECONDO NORMATIVA EN ISO 12944/ISO 8503

001		Primer-Finitura micacea		ISOMETAL FERROMICACEO	
Primer/Finitura micaceo, con elevate proprietà anticorrosive e forte adesione ai supporti metallici. Forma un film elastico e resistente agli agenti atmosferici. Ottima adesione sul ferro, ferro zincato, ecc.					
Peso specifico	Kg/litro	1,80			
Contenuto solidi in volume		78%			
Spessori raccomandati	µm	100			
Resa teorica/Consumi		Mq/litro	8 mq/l*		
Diluizione	Diluyente 570	5%	*per sistema a due strati		
Tempi di essiccazione	Dust dry	4 ore			
	Ricopertura	24 ore			

ISOMETAL FERROMICACEO

**PRIMER-FINITURA MICACEA CON ELEVATE PROPRIETA'
ANTICORROSIVE**

RIFERIMENTI	
<i>Scheda Generale</i>	<i>5000A - Sistemi per metallo – leghe leggere – PVC – ecc.</i>
<i>Normativa EN ISO 12944</i>	<i>Sistemi per la protezione del ferro</i>
<i>Normativa EN ISO 8503</i>	<i>Metodi di preparazione delle superfici</i>
<i>Normativa EN ISO 12944</i>	<i>Classe di corrosione e durezza</i>

**Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.*