

**DESCRIZIONE GENERALE**

Rasatura armata mediante rasante alleggerito con microsferi di vetro riciclato per tutte le delle pareti esterne microcavillate, in presenza di vecchie pitture ben ancorate. Da rifinire con pitture elastomeriche o con rivestimenti colorati a spessore. Vedi Capitolati da 1001 a 1014 - SCHEDA GENERALE 1000A.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI – INSERIRE IN TUTTI I SISTEMI PER ESTERNI**

<b>001</b>		<b>Soluzione antimuffa permanente</b>	<b>MURISANI CLEANER</b>
<i>Idrolavaggio ad alta pressione, effettuato preferibilmente con ugello rotante e a 150 atm. da eseguire su tutte le facciate (intonaci, superfici in calcestruzzo, mattoni, tufo, pietra ecc.) per l'eliminazione delle muffe, delle alghe e delle eventuali finiture esistenti in fase di distacco, efflorescenze calcaree e cementizie compresse. Il trattamento deve essere eseguito con temperatura ambiente superiore a +5 C° ed inferiore a +35 C°. Dopo la spazzolatura e il lavaggio ad alta pressione, è necessario un trattamento contro muffe e licheni, mediante l'applicazione di una soluzione idonea, concentrata, per superfici interne ed esterne spruzzata sulla superficie dopo il lavaggio e 24 ore prima dell'inizio della pitturazione, lasciandola asciugare in parete.</i>			
Prodotto conforme al D.L. n° 161/2006 - 42/2004 CE			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Resa teorica	Mq/litro	/	
Diluizione		Pronto all'uso	
<b>MURISANI CLEANER</b>			

<b>002</b>		<b>Primer acrilico a base acqua</b>	<b>AMBIENTESANO FISSAMURO</b>
<i>Primer fissativo base acqua, esente da composti organici volatili, ad elevata penetrazione. Specifico per supporti compatti e porosi. Migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto, migliorando l'adesione del film di pittura applicato di seguito. Consolida lo "sfarinio" delle vecchie pitture senza creare una pellicola superficiale.</i>			
Peso specifico	Kg/litro	1,0	
Contenuto solidi in volume		10%	
Spessori raccomandati	µm	/	
Resa teorica/Consumi		Mq/litro/Kg	8/12 mq/litro
Diluizione Acqua	30/50% Per superfici assorbenti	50/100% Per superfici normali	prodotto/acqua
Tempi di essiccazione	Dust dry	3/4 ore	
	Ricopertura	24 ore	
<b>AMBIENTESANO FISSAMURO</b>			

**RASATURE ARMATE SU PARETI ESTERNE SOGGETTE A MICROLESIONI DELL'INTONACO - POLIFUNZIONALE****003 Rasante - Collante - alleggerito con sfere di vetro****ISOL CEM AIR 800**

Rasante - collante alleggerito e idrofobizzato per sistemi di protezione termica integrale, rasature armate, ecc. Alleggerito con aggregati in vetro riciclato e sabbie quarzifere a granulometria controllata. Additivato con polimeri sintetici che ne migliorano la scorrevolezza e l'adesione ai pannelli sintetici, vecchi intonaci, ecc.

<b>DATI TECNICI</b>				
Colore	Bianco			
Granulometria	0,8 mm			
Consumo per l'incollaggio	Kg/mq	4		
Consumo per rasatura a 4 mm di spessore	Kg/mq	3,6	*con rete	
Massa volumica apparente della polvere	kg/m <sup>3</sup>	870		
ACQUA DI IMPASTO	ca. 34 %	6,0 litri per sacco		
Tempo di vita utile dell'impasto (a 20°C)	h:min	> 4:00	20°C	
Assorbimento d'acqua	kg/m <sup>2</sup> min <sup>05</sup>	< 0,20 (Classe W2)		
Adesione al supporto	N/mm <sup>2</sup>	> 1,0		
Resistenza a flessione dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	1,3		
Resistenza a compressione dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	CSII		
Permeabilità al vapore $\mu$	$\mu$	< 12		
Conducibilità termica ( $\lambda$ ) - valore tabulato	W/m K	0,25		
Reazione al fuoco	Euroclasse	F		
Adesione al supporto in EPS stampato dopo 28 gg	N/mm <sup>2</sup>	> 0,1	A secco	
Requisito ETAG 004	N/mm <sup>2</sup>	>0,05	A umido	2h
	N/mm <sup>2</sup>	>0,1	A umido	7gg

Temperatura di impiego da + 5°C a + 30°C.

Nel periodo estivo proteggere la rasatura da una rapida essiccazione.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa.

Non applicare direttamente, senza opportuni trattamenti, su: supporti in gesso (intonaco base gesso, cartongesso ecc), rivestimenti plastici, supporti precedentemente pitturati o verniciati. Attendere almeno 1-2 settimane (in funzione delle condizioni ambientali) prima di procedere all'applicazione di ulteriori strati di finitura.

**ISOL CEM AIR 800**

<b>RIFERIMENTI</b>		
Scheda Generale	5000A - Sistemi per il ripristino	
Scheda Generale	1000A - Sistemi per esterni	
Normativa EN 1062	Classificazione prodotti per superfici esterne	
Normativa EN 7783/2	Permeabilità al vapore acqueo	

\*Le rese dei primers sono indicative e vanno testate sulle superfici effettive. Verificare inoltre lo stato reale dell'adesione con test idonei prima di proseguire con l'applicazione.